




















# Технические характеристики

Коллекция Effekta полностью сертифицирована на территории России

	Европейские нормы	Effekta professional	Effekta intense
 Количество дизайнов		27	27
 Общая толщина	EN-ISO 24346	2,20 мм / 2,55 мм	4 мм
 Толщина слоя износа (100% ПВХ)	EN-ISO 24340	0,45 мм / 0,8 мм	0,45 мм
Финишный лак		PUR Pearl	PUR Pearl
Фаска с 4 сторон		Да	Да
 Коммерческое использование	EN-ISO 10874	Класс 33/34	Класс 33
 Промышленное использование	EN-ISO 10874	Класс 42/43	Класс 42
 Размеры	EN-ISO 24341	100x20 см / 50x50 см	100x20 см / 50x50 см
 Вес	EN-ISO 23997	3,12 кг/м <sup>2</sup> / 3,57 кг/м <sup>2</sup>	4,95 кг/м <sup>2</sup>
 Стабильность линейных размеров	EN-ISO 23999	< 0,1%	< 0,07%
 Остаточная деформация	EN-ISO 24343-1	< 0,04	< 0,15
 Устойчивость к истиранию	EN 660-1	≤ 0,08 (группа T)	≤ 0,08 (группа T)
 След от роликовых кресел	EN 425	>25000	>25000
 След от ножек мебели	EN 424	отсутствует	отсутствует
 Стойкость цвета	EN-ISO 26987	> 6	> 6
 Эластичность	EN 435 A	ø 20 мм	ø 20 мм
 Устойчивость к загрязнениям	EN 423 ISO 26987	Устойчив	Устойчив
 Противоскользящие свойства	DIN 51130	R10	R10
 Электростатические свойства	EN 1815	< 2 Кв	< 2 Кв
 Теплопроводность	EN-ISO 12524	0.25 В/мК	0.25 В/мК
 Подогрев пола	EN ISO 105-B02	Да	Да
Класс пожарной опасности		КМ2	КМ2
Коммерческая гарантия		15 лет	10 лет

## Пожарно-технические характеристики

Группа воспламеняемости	СНиП 21-01-97	В 2
Группа распространения пламени	СНиП 21-01-97	РП 1
Группа дымообразующей способности	СНиП 21-01-97	Д 2
Группа токсичности продуктов горения	СНиП 21-01-97	Т 2

## ООО «Форбо Флоринг»

Ленинская Слобода д. 19 оф. 529,  
115280, Москва, Россия  
Тел. +7 (495) 269 18 21  
Email: Moscow-office@forbo.com  
www.forbo-floring.ru